



CARAT

keramický / gresový obklad DUNIN

MONTÁŽNY NÁVOD, POUŽITIE A STAROSTLIVOSŤ

Ďakujeme Vám, že ste si zvolili **obklad / mozaiku DUNIN** a dávame Vám do pozornosti montážny návod a odporúčania pre konzerváciu. Naše odporúčania sú výsledkom práce špecialistov firmy DUNIN a umožnia Vám čo najdlhšie sa tešiť hodnotou mozaiky. Využitie návodov a odporúčaní výrobcu je tiež podmienkou a základom na eventuálnu reklamáciu produktu.

REZANIE obkladu / mozaiky

1. Keramické/gresové obklady odporúčame rezať profesionálnymi rezačkami na rezanie keramických obkladov, alebo uhlovou brúskou s diamantovým kotúčom.
2. Okrúhle otvory v obklade vytvoríme vhodným vrtákom diamantovým alebo wolfrámovým.

LEPENIE obkladu / mozaiky

1. Keramické/gresové obklady sa lepia bielym, elastickým lepidlom, určeným na lepenie keramiky/gresu.
2. Pred prilepením jednotlivých kusov je nevyhnutné pripraviť podklad tak, aby bol čistý, odmastený, rovný a stabilný.
3. Podklad je potrebné natrieť penetračným náterom pomocou štetca, alebo maliarskeho valčeka.
4. V miestach s vysokou vlhkosťou je potrebné použiť na podklad izolačný náter (podklad).
5. Lepidlo rozotrieme na podklad i na obklad rovnomerne zubatým hladidlom.
6. Obklad priložiť iba na čerstvo rozotrené lepidlo, treba mať na pamäti, že každý kus treba rovnomerne zatlačiť do lepidla naneseného na podklade.

POZOR: Miesta styku obkladov, napr. rohy, napojenie na inú stenu, či podlahu, je potrebné utesniť špeciálnymi elastickými škárovačkami, alebo silikónom.

7. Nelepíť bodovo !
8. Lepidlo musí úplne vyplniť priestor pod obkladom ! Jednotlivé kusy oddeľujeme krížikami.
9. Prilepený obklad je potrebné nechať 24 hodín vyschnúť.

ŠKÁROVANIE obkladu

1. Ku škárovaniu obkladu je možné pristúpiť najskôr 24 hodín po prilepení obkladu k povrchu.
- POZOR:** pred škárovaním je potrebné preveriť, či obklad nie je znečistený od lepidla, alebo iných látok, ktoré treba odstrániť.
2. Používajte iba škárovačky určené na keramické/gresové obklady.
 3. Neukladajte obklady bez fúg („na styk“).
 4. Škárujeme pomocou gumového hladidla. Riadime sa inštrukciami a parametrami na obale škárovacieho materiálu.
 5. Škárovať treba rôznymi smermi tak, aby sa vyplnili všetky škáry.
 6. Po prilepení očistíme škáry zarovno obkladu čistou hubkou a vodou. Nepoužívame 24 hodín až do úplného vyschnutia.

OŠETROVANIE mozaiky

1. Na správne ošetrovanie keramických obkladov sa musia používať LEN produkty určené pre keramické/gresové povrchy v súlade s ich návodom. **POZOR:** Nezodpovedajúce chemické čistiace prostriedky sa nesmú používať.
2. Čistenie povrchu: keramický/gresový obklad je možné čistiť iba pomocou hladkého, nerysujúceho materiálu. Zabráňte pri tom, aby zvyšky čistiacich prostriedkov zaschly na povrchu mozaiky.

POZOR: Keramické nástenné glazované obklady zo série CARAT neodporúčame používať na podlahy. Tieto obklady sú určené výlučne na steny do vnútra budov.

POZOR: Gresové obklady sa vyznačujú nízkou nasiakavosťou, mrazuvzdornosťou a tvrdosťou. Preto je možné ich použiť tak do exteriéru, ako aj do interiéru. Gresové obklady sú veľmi tvrdé, odolné a oderuvzdorné. Môžu sa preto používať aj na verejných priestranstvách.

Rozdiely v odtieňoch a rozmeroch obkladu

Keramické/gresové obklady sú produkované z prírodnej suroviny, z toho dôvodu hrúbka a veľkosť obkladu môže byť rozdielna (tolerancia od rozmerov udávaných v katalógu môže byť ± 2 mm). Vyššie uvedené vlastnosti a okolnosti nie sú preto dôvodom na reklamáciu výrobu. Je nutné mať na pamäti, aby sa obklad určený do jednej miestnosti vždy objednával v jednej sérii. Pred aplikáciou obkladu je nutné sa presvedčiť, že zakúpené množstvo elementov má zodpovedajúcu akosť, rozmer a odtieň. Nedodržanie vyššie vymenovaných podmienok nie je dôvodom na reklamáciu.