

Ďakujeme Vám, že ste si zvolili **mozaiku DUNIN** a dávame Vám do pozornosti montážny návod a odporúčania pre konzerváciu. Naše odporúčania sú výsledkom práce špecialistov firmy DUNIN a umožnia Vám čo najdlhšie sa tešiť hodnotou mozaiky. Využite návodov a odporúčaní výrobcu je tiež podmienkou a základom na eventúálnu reklamáciu produktu.

REZANIE MOZAIKY DREVENEJ / BAMBUSOVEJ

1. Drevená mozaika DUNIN je produkovaná z prírodného, kompaktného dreva.
2. Bambusová mozaika DUNIN je produkovaná z prírodného bambusa.
3. Kocky drevenej, alebo bambusovej mozaiky je potrebné rezať ručnou pilou, alebo vypíľovačkou, a následne hrany mozaiky vybrúsiť brúsnym papierom.
4. Rezanie mozaiky v domácich podmienkach nie je jednoduché. Odporúčame ukladať mozaikový vzor takým spôsobom, aby nebolo potrebné mozaikové kocky rezať.

LEPENIE DREVENEJ / BAMBUSOVEJ MOZAIKY

1. Skôr ako pristúpime k práci je potrebné dôkladne očistiť podklad od prachu, vody a mastnoty.
2. Pri lepení drevenej mozaiky NIE je možné aplikovať tradičné cementové lepy, obsahujúce značné množstvo vody. Drevo absorbuje vlhkosť, čo môže viesť k objaveniu sa vydutí a nerovností na povrchu mozaiky.
3. Na podložie rovnomerne nanesieme ozubeným hladidlom špeciálne lepidlo na drevo zo série DUNIN Techn!k – lepidlo Flex. Lepidlo Flex je rýchlo tvrdnúce lepidlo, preto je po ukončení prác potrebné dôkladne umyť náradie. Maximálna dĺžka zubov hladidla by nemala byť väčšia ako 3mm.
4. Plátok mozaiky chytíme do oboch rúk, priložíme na stenu a pritlačíme. Susedné plátky mozaiky odporúčame oddeľovať krížikmi.
5. Z povrchu mozaiky a z náradia i rúk treba odstrániť prebytočný lep. Zvyšky lepu nemôžu zostať na mozaike! V prípade zaschnutia lepu ho je možné z povrchu mozaiky odstrániť mechanicky.

ŠKÁROVANIE DREVENEJ / BAMBUSOVEJ MOZAIKY

1. Ku škárovaniu mozaiky je možné pristúpiť najskôr 24 hodín po prílepení mozaiky k povrchu.
2. Odporúčame aplikovať škárovaciu hmotu **DUNIN Techn!k FugaFlex** dostupnú v 300 ml, alebo 600 ml baleniach. Je nutné sa riadiť pokynmi na obale škárovacej hmoty.
3. Škárovacia hmota zasychá veľmi rýchlo, z toho dôvodu odporúčame škárovať jednorazovo maximálne 1m² povrchu a prebytok škárovacej hmoty priebežne odstraňovať z povrchu mozaiky rozpúšťadlom.
POZOR: pri škárovaní škárovacou hmotou tmavohnedej farby, je potrebné prebytok škárovacej hmoty odstraňovať z povrchu mozaiky iba rozpúšťadlom REMOVER prikladaným k škárovacej hmote pri jej zakúpení. Nemiešajte rozpúšťadlo so žiadnymi inými látkami!
4. Po dokončení škárovania nechajte očistenú mozaiku vytvrdnúť 24 hodín.

IMPREGNÁCIA DREVENEJ MOZAIKY – OLEJOVANEJ

- POZOR:** impregnácia sa týka iba olejovaných mozaík. Nie je možné impregnovat' mozaiky lakované.
1. Pred impregnáciou je potrebné drevo očistiť. Povrch mozaiky následne natierame olejom určeným na impregnáciu drevených mozaík zo série **DUNIN Techn!k**.
 2. Na natieranie používať mäkkú bavlnenú tkaninu, alebo štetec.
 3. V prípade potreby je možné ďalšiu vrstvu impregnačného oleja naniesť po 24 hodinách.
 4. Impregnačný náter na mozaike je vyschnutý po 48 hodinách od nanášania poslednej vrstvy.

OŠETROVANIE OLEJOVANEJ / LAKOVANEJ MOZAIKY

Na pravidelné ošetrovanie mozaiky je potrebné používať **IBA** prostriedky určené na drevené povrchy v súlade s ich inštruktážnymi návodmi.

POZOR: nie je možné používať prostriedky so žieravými vlastnosťami, s prídavkami silikónu, alebo s nevhodnými chemickými zložkami pre drevo, ktoré môžu zničiť povrch dreva.

RENOVÁCIA OLEJOVANEJ / LAKOVANEJ MOZAIKY

1. Mozaika olejovaná – aplikovať minimálne 1 vrstvu oleja podľa odporúčania výrobcu.
2. Mozaika lakovaná – aplikovať minimálne 2 vrstvy laku podľa odporúčania výrobcu.

Rozdiely v odteňoch a rozmeroch dielikov mozaiky

Drevená mozaika je produkovaná z prírodnej suroviny, z toho dôvodu hrúbka a veľkosť dreva môže byť rozdielna (tolerancia od rozmerov udávaných v katalógu môže byť ± 2 mm). Vyššie uvedené vlastnosti a okolnosti nie sú preto dôvodom na reklamáciu výrobku. Je nutné mať na pamäti, aby sa mozaika určená do jednej miestnosti vždy objednávala v jednej sérii. Pred aplikáciou mozaiky je nutné sa presvedčiť, že zakúpené množstvo elementov má zodpovedajúcu akosť, rozmer a odteň. Nedodržanie vyššie vymenovaných podmienok nie je dôvodom na reklamáciu.